



## PREPARAZIONE RESINA / PREPARATION RESIN

### CARATTERISTICHE

Resina poliuretana bicomponente di colore nero  
(dopo la miscelazione dei due componenti)  
Tempo di indurimento circa 4 ore  
Tempo di catalizzazione 24 ore  
Codice = CRV420

### RESINA (Componente A)

- composto di colore nero  
- codice = CRV420H71  
- rapporto di miscelazione 100%

### CATALIZZATORE (Componente B)

- composto di colore marroncino  
- codice = CRV420H72  
- rapporto di miscelazione 25%

### RAPPORTO COMPOSTI DA MISCELARE

Rapporto 100g (composto A) a 25g (composto B)  
al momento dell'utilizzo

### CONFEZIONI DISPONIBILI

Vedere tabella 1 pag. 4

### PREPARAZIONE DEL COMPOSTO (MISCELAZIONE COMPONENTE A CON B)

#### Per utilizzo totale

- Mescolare il componente A fino ad ottenere un composto omogeneo e liquido eliminando eventuali sedimentazioni o depositi
- Aggiungere l'intero contenuto del componente B
- Mescolare il composto fino a renderlo omogeneo
- Colare il composto nel raccordo precedentemente preparato (vedere esempio A pag. 5 per EYS e B pag. 6 per EZS)

#### Per utilizzo parziale

- Versare una parte del componente A in un contenitore metallico o plastico privo di impurità
- Aggiungere il componente B, mantenendo sempre il rapporto di miscelazione in peso o percentuale
- Mescolare il composto fino a renderlo omogeneo
- Colare il composto nel raccordo precedentemente preparato (vedere esempio A per EYS e B per EZS)

### TEMPO DI UTILIZZO DEL COMPOSTO MISCELATO

- Temperatura ambiente di 20°C entro 30 minuti dalla miscelazione
- Temperatura ambiente di 15°C entro 45 minuti dalla miscelazione

### CHARACTERISTICS

Two-component, polyurethan black resin (after mixing the two components).  
Hardening time around 4 hours.  
Cathalizing time 24 hours.  
Code = CRV420

### RESIN (Component A)

- black compound  
- code = CRV420H71  
- mixing ratio 100%

### CATHALIZING AGENT (Component B)

- brown compound  
- code = CRV420H72  
- mixing ratio 25%

### RATIO OF COMPOUNDS TO BE MIXED

Ratio 100g (compound A) with 25g (compound B)  
when ready to be used

### AVAILABLE PACKAGES

See table 1 pag. 4

### PREPARATION OF THE COMPOUND (MIXING COMPONENT A WITH COMPONENT B)

#### For a complete usage

- Mix component A for as much as to obtain a liquid, homogeneous compound and get rid of possible solid bits or remains
- Add on the whole content of component B
- Stir the compound for as much as to obtain a homogeneous substance
- Let the substance glue into the previously prepared connection (see example A for EYS and B for EZS)

#### For a partial usage

- Pour a part of component A into a metallic or plastic container free of impurities
- Add on the component B, by always keeping the correct mixing ratio of weight or percentage
- Stir the compound for as much as to make it homogeneous
- Let the substance glue down on the previously prepared connection (see example A pag. 5 for EYS and B pag.6 for EZS)

### TIME OF USE FOR THE MIXED UP COMPOUND

- Room temperature equal to 20°C within 30 minutes from stirring up
- Room temperature of 15°C within 45 minutes from stirring up.



## Componente A - Component A

**Xi irritante - Xi irritant**

### Frase "R"

#### "R"-phrase(s)

R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

*R43: May cause sensitization by skin contact*

### Frase "S"

#### "S"-phrase(s)

S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con sapone e acqua  
S36/37/39: Indossare guanti adatti e protezione per gli occhi ed il viso

*S28: After contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water  
S36/37/39: Wear suitable gloves and eyeface protection*

## Componente B - Component B

**Xn nocivo - Xn harmful**

### Frase "R"

#### "R"-phrase(s)

R20: Nocivo per inalazione

R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione

R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

*R20: Harmful by inhalation*

*R42: May cause sensitization by inhalation*

*R36/37/38: Irritating to eyes, respiratory system and skin*

### Frase "S"

#### "S"-phrase(s)

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con sapone e acqua e consultare un medico

S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con sapone e acqua

S38: Portare maschere di protezione in caso di ventilazione insufficiente

S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico  
(se possibile mostrargli l'etichetta)

*S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice*

*S28: After contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water*

*S38: In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment*

*S45: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately  
(show label where possible)*

**VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA - SEE SECURITY CARD**